

## TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE









### Technical features glazed porcelain stoneware

Conforming to european Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla GL Eb ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla GL Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bla GL Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bla GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	110 mm +/- 0,9 mm x 110 mm +/- 0,9 mm x 10 mm +/- 5% 110 mm +/- 0,9 mm x 222 mm +/- 0,9 mm x 10 mm +/- 5% 222 mm +/- 0,6% x 222 mm +/- 0,6% mm x 10 mm +/- 5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture	EN ISO 10545-4	Minimum 35 n/mm <sup>2</sup>	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	PEI 5: Panna glossy PEI 3: Cotto glossy PEI 2: Salvia - Ottanio glossy	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux tréssailleures	EN ISO 10545-11		0,01%
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-11	* Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	* Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza a alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen hoch konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		* Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
	Stain resistance Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	* Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	Class 5
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	EN DIN 16165 annex B	* Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R11 only matt
		ANSI A137.1:2012 (DCOF)		>0,42

This collection has been created using a specially formulated matt enamel that can be used both indoors and outdoors.

**Soft-touch non-slip surface R11 / Class 3 / DCOF > 0,42.**

Questa collezione è stata realizzata con uno smalto opaco appositamente formulato che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

**Superficie soft-touch antiscivolo R11 / Classe 3 / DCOF > 0,42.**

\* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.

Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.

Merci de consulter nôtre Contract Division pour les indications a un usage correct.



V2 MODERATE